

Техническая спецификация:

Картон для плоских слоев гофрокартона КЖ , КЦ(тест-лайнер макулатурный)

Показатели	Ед.изм	
Масса 1 м ²	гр	140+/-5
Абсол. сопротивление продавливанию, не менее	кПа	320
Сопротивление сжатию на коротком участке (SCT) в поперечном направлении, не менее	кН/м	2,0
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), не более	г/м ²	100
Влажность	%	6-9

Техническая спецификация:

Бумага для гофрирования

Показатели	Ед.изм.	
Масса 1 м ² ,	гр	125+3/-5
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) при ширине полоски 15 мм, не менее	Н	200
Сопротивление сжатию на коротком участке (SCT), не менее	кН/м	1,7
Поверхностная впитываемость воды, Кобб30 в среднем по двум сторонам, не более	гр/м ²	70
Влажность	%	6-9